

Sarma zincata este utilizata intru-un domeniu larg de activități, in armaturi, agricultura, împrejurii, uz gospodăresc si la diverse împletituri.

CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE ȘI EXECUȚIE

Caracteristici produs:	Valori declarate		Standard
	Diametru (mm)	Tolerante(mm)	
SARMA MOALE ZINCATA	0.8	±0.025	SR EN 10218-2:2012
	1.5-1.6	±0.035	
	1.8-2.5	±0.040	
	2.8	±0.050	
	3.8-4.2	±0.060	
Rezistență la tracțiune Rm	350-550 N/mm ²		SR EN 10244-2:2010
Tip zincare	Zincare termica		
Grad de puritate zinc	99,99%		
Grosime start zinc	Min.70g/m ²		
Material de baza	SAE 1006D		ASTM 510M
SARMA TARE ZINCATA	Diametru (mm)	Tolerante(mm)	SR EN 10218-2:2012
	3.2	±0.050	
	3.8	±0.060	
Rezistență la tracțiune Rm	550-650 N/mm ²		SR EN 10244-2:2010
Tip zincare	Zincare termica		
Grad de puritate zinc	99,99%		
Grosime start zinc	Min.70g/m ²		
Material de baza	SAE 1006D		ASTM 510M

Sarma zincata se livrează in colaci, masa si diametrul interior/exterior al colacului variaza in funcție de diametrul sârmei. Masa colacului este trecuta pe eticheta.

DIAMETRUL SARMEI (mm)	D. INT/ D. EXT (mm)
3.2; 3.8; 3.9; 1.5; 1.6; 1.8; 2; 2.2; 2.5; 2.8	450mm/930mm
1.5; 1.6; 1.8; 2; 2.2; 2.5; 2.8	450 mm /800mm
0.8	300 mm/600 mm

Ambalarea colacilor de sarma zincata se face cu folie transparenta si sunt legate cu banda PP in patru legături de care sunt prinse ocheti pentru ușurința manevrării. Eticheta conține informații legate de caracteristicile produsului.

