



Den Braven

IZOLANT ACOPERIS

Izolant pe baza de cauciuc sintetic



DESCRIERE PRODUS

Etansant versatil cu intarire prin evaporarea solventilor rezultand un cauciuc plasto-elastic.

BENEFICII CHEIE

- Adera pe majoritatea suprafetelor, chiar si umede
- Se poate vopsi cu vopsele pe baza de apa si sintetice

APLICATII

Dezvoltat pentru reparatii rapide la rosturi si fisuri in piatra, beton si metal. De asemenea, este recomandat pentru a repara scurgerile in jgheaburi si alte suprafete supuse umiditatii.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Modul 100%		0,5 (N/mm ²)
Temperatura de aplicare		+5°C to +40°C
Baza		Synthetic rubber
Densitate		0,95 g/ml
Duritate Shore A	DIN 53505	25 ± 5
Formarea peliculei		3-5 minutes (@ +23°C/50% RH)
Rezistenta la temperatura		-25°C to +100°C
Contractie		approximately 20%

LIMITARI

Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase

PREGATIREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare: +5°C pana la +40°C (se aplica pentru mediu si suprafete). Toate suporturile trebuie sa fie solide, curate si fara grasime si praf. Curatati suprafetele cu agentul de curatare Den Braven Cleaner. Elasto Rubber adera perfect fara utilizarea unui primer pe majoritatea suprafetelor poroase. Testati intotdeauna aderenta inainte de aplicare.

VOPSIBILITATE

Se vopseste perfect cu majoritatea sistemelor de vopsit. Recomandam efectuarea unui test de compatibilitate in prealabil.

CURATARE

Materiale si instrumentele neintarit pot fi curatate prin utilizarea agentului de curatare Den Braven Cleaner. Materialul intarit poate fi indepartat numai mecanic. Mainile pot fi curatate cu Den Braven Cleaning Wipes.

DESCRIEREA AMBALAJULUI

Cartus

TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

SANATATE & SIGURANTA

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

GARANȚIE ȘI GARANȚIE

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia

DISCLAIMER

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ